

Arcoflex Intérieur / extérieur



- **Revêtement élastique d'étanchéité à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse**
- **Destination** : imperméabilisation des murs, toitures, bacs d'eau à usage non alimentaire et jardinières de balcons des appartements pour éviter les infiltrations d'eau
- **Propriétés** : revêtement très élastique dont la pellicule sèche possède une bonne résistance à la déchirure, et est étanche à l'eau
- **Classification** : AFNOR NFT 36-005 : famille I - classe 7b2

Caractéristiques

- **Aspect du film** : semi-brillant
- **Rendement** : 3 m² / kg
- **Temps de séchage** : sec : 2 heures à 20°C
- **Teintes** : blanc, ocre rouge et autres couleurs sur commande
- **Recouvrable** : 12 heures
- **Conditionnements** : 5 et 20 kg
- **Conservation** : 1 an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et de fortes chaleurs
- **Dilution** : à l'eau avant séchage de la peinture

Conseils de mise en œuvre

- **Matériels d'application** : rouleau, brosse ou à l'airless
- **Épaisseur recommandée** : 3 bonnes couches
- **Dilution** : maximum 5% d'eau pour la première couche
- **Nettoyage des outils** : à l'eau avant séchage de la peinture

Système d'application

| Support | Travaux préparatoires | Finition |
|---|--|----------------------|
| Surfaces saines et propres : ciment, béton, plâtres... | Grattage Ponçage Epoussetage Application d'1 couche de Fixoprim | 2 couches d'Arcoflex |
| Surfaces à rénover : béton et anciens enduits de ciment | Grattage Ponçage Epoussetage Lavage à l'eau claire Séchage Application d'1 couche de Fixoprim | |

Précautions

- **Eloigner des sources d'inflammation**
- **Appliquer sous une ventilation appropriée**
- **Eviter toute inhalation prolongée**
- **Utiliser une protection respiratoire si nécessaire**

Les renseignements cités dans cette fiche technique sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont valables pour le produit en blanc. Il appartient au client de vérifier l'adaptation du produit à la nature et l'état des fonds, et de procéder à des essais représentatifs. Le client doit s'assurer que cette fiche n'a pas été modifiée ou remplacée par une édition plus récente.