

Arcoprim Intérieur / extérieur



- **Peinture d'impression aux résines alkydes en phase solvant**
- **Destination** : impression pour les supports (plâtre, bois et anciennes peintures)
- **Propriétés** :
 - Très garnissant
 - Nourrit les supports absorbants (plâtre, bois et leurs dérivés)
 - Assure un bon accrochage des couches ultérieures sur plâtre, bois et anciennes peintures
 - Régénératrice des fonds friables
- **Classification** : AFNOR NFT 36-005 : famille I - classe 4a

Caractéristiques

- **Viscosité de livraison** : thixotrope
- **Masse volumique** : $1,60 \pm 0,05 \text{g/cm}^3$
- **Aspect du film** : satiné
- **Rendement** : 8 à 9 m² / Kg
- **Temps de séchage** :
 - Hors poussière : 4 heures
 - Sec : 12 heures
- **Recouvrable** : 24 heures
- **Teinte** : blanc
- **Conditionnements** : 1, 5 et 30 kg
- **Conservation** : 1 an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et de fortes chaleurs

Conseils de mise en œuvre

- **Matériels d'application** : brosse, rouleau ou pistolet pneumatique
- **Préparation du support** : conformément aux règles de l'art et aux textes en vigueur (CPS et DTU...)
- **Préparation du produit** : dilution avec 5% à 10% de White spirit, bien mélanger
- **Dilution et nettoyage des outils** : White spirit

Système d'application

Support	Travaux préparatoires	Impression
Bois, plâtre et leurs dérivés	Ponçage - Grattage - Epoussetage	1 à 2 couches d'Arcoprim
Anciens fonds présentant une bonne adhérence		

Précautions

- **Eloigner des sources d'inflammation**
- **Appliquer sous une ventilation appropriée**
- **Eviter toute inhalation prolongée**
- **Utiliser une protection respiratoire si nécessaire**