

Armat Intérieur / extérieur



- **Peinture de finition mate aux résines alkydes en phase solvant, sans plomb**
- **Destinations :**
 - Travaux neufs et de rénovation
 - Finition mate de haut standing (salon, séjour, hall...)
 - Sous-couche pour finition laquée brillante
- **Propriétés :**
 - Aspect mat légèrement satiné, avec un toucher doux
 - Très bon pouvoir couvrant
 - Très bonne résistance au jaunissement
 - Lavable
 - Ne contient pas de dérivé de plomb : cause de saturnisme (intoxication par le plomb)
- **Classification :** AFNOR NFT 36-005 : famille I - classe 4a

Caractéristiques

- **Masse volumique :** $1,25 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$ à 20°C
- **Viscosité de livraison :** 400 ± 50 poises (Brookfield : B 7, V 20 à 20°C)
- **Rendement :** 6 m²/kg
- **Aspect du film :** mat
- **Temps de séchage :** sec : 2 heures
- **Recouvrable :** 24 heures
- **Conditionnements :** 1, 5, 20 et 30 kg
- **Teintes :** blanc, se teinte à l'huile - couleurs selon le nuancier Arcol
- **Conservation :** 1 an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et de fortes chaleurs

Conseils de mise en œuvre

- **Matériels d'application :** brosse, rouleau, pistolet pneumatique
- **Supports :** ciment, béton, plâtre, bois (et dérivés), ancienne peinture après préparation adéquate
- **Préparation du support :** conformément aux règles de l'art et aux textes en vigueur (CPS et DTU-59/1...)
- **Préparation du produit :** diluer avec 5% à 10% de White spirit et bien mélanger
- **Température d'application :** 5 à 35°C
- **Dilution et nettoyage des outils :** White spirit

Système d'application

Support	Travaux préparatoires	Finition
Enduit de ciment	Impression : Fixoprim Enduisage : Top Enduit ou Enduit Cachet Bleu Sous-couche : 1 à 2 couches d'Armat	1 à 2 couches d'Armat avec intervalle de 24 heures
Plâtre / bois	Impression : Arcoprim Enduisage : Enduit Cachet Bleu (si nécessaire) ou Top Enduit	
Métaux ferreux	Une couche d'Arcofer	
Aluminium Cuivre et bronze Acier galvanisé Tôle électrozinguée	Une mince couche de Wash Primer	

Précautions

- **Eloigner des sources d'inflammation**
- **Appliquer sous une ventilation appropriée**
- **Eviter toute inhalation prolongée**
- **Utiliser une protection respiratoire si nécessaire**

Les renseignements cités dans cette fiche technique sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont valables pour le produit en blanc. Il appartient au client de vérifier l'adaptation du produit à la nature et l'état des fonds, et de procéder à des essais représentatifs. Le client doit s'assurer que cette fiche n'a pas été modifiée ou remplacée par une édition plus récente.