

## Arvinyl Intérieur / extérieur



- **Peinture de finition mate à base de copolymères en dispersion aqueuse**
- **Destinations :**
  - Façades
  - Travaux neufs et de rénovation
  - Décoration des murs et plafonds de tous types de locaux
- **Propriétés :**
  - Bon pouvoir opacifiant
  - Blancheur bonne et durable
  - Très bonne résistance aux intempéries
- **Classification :** AFNOR NFT 36-005 : famille I - classe 7a2

### Caractéristiques

- **Viscosité de livraison :** 500 ± 50 poises (Brookfield: B 7, V 50 à 20°C)
- **Masse volumique :** 1,74 ± 0,05 g/ cm<sup>3</sup> à 20°C
- **Aspect du film :** mat
- **Rendement :** 6 à 7 m<sup>2</sup>/ kg
- **Temps de séchage :** sec : 30 à 60 min
- **Recouvrable :** 3 heures
- **Teintes :** blanc- couleurs pastel à teinter à Aquateinte
- **Conditionnements :** 1, 5, 10 et 30 kg
- **Conservation :** 12 mois en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et de fortes chaleurs

### Conseils de mise en œuvre

- **Matériels d'application :** rouleau, brosse et pistolet
- **Préparation du support :** conformément aux règles de l'art et aux textes en vigueur (CPS et DTU-59/1...)
- **Préparation du produit :**
  - 1ère couche : rajouter 15 à 20% d'eau, et bien mélanger
  - 2ème couche : rajouter 10 à 15% d'eau, et bien mélanger
- **Dilution :** à l'eau
- **Température d'application :** 5°C

### Système d'application

Support	Travaux préparatoires	Finition
Enduit de ciment	Impression : Fixoprim Intérieur : enduisage : Top Enduit ou Enduit Cachet Bleu Extérieur : enduisage : Enduit Façade (si nécessaire)	1 à 2 couches d'Arvinyl
Plâtre / bois	Impression : Arcoprim Enduisage : Enduit Cachet Bleu (si nécessaire)	

### Précautions

- **Bien refermer après usage**
- **Craint le gel**

Les renseignements cités dans cette fiche technique sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont valables pour le produit en blanc. Il appartient au client de vérifier l'adaptation du produit à la nature et l'état des fonds, et de procéder à des essais représentatifs. Le client doit s'assurer que cette fiche n'a pas été modifiée ou remplacée par une édition plus récente.