

Fixoprim Intérieur / extérieur



- **Vernis d'impression à base de copolymère acrylique en phase solvant**
- **Destinations :**
 - Fixateur et régénérateur de fonds en ciment (enduit de ciment et bétons bruts)
 - Finition pour préserver l'aspect naturel des bétons, pierres et briques
- **Propriétés :**
 - Très fort pouvoir de pénétration
 - Fixe le résidu des poussières dans la microporosité du support
 - Réduit la sensibilité à l'humidité
 - Stoppe la carbonatation du ciment
 - Réduit l'efflorescence du support
- **Classification :** AFNOR NFT 36-005 : famille I - classe 7b1

Caractéristiques

- **Viscosité de livraison :** 20 ± 5 secondes (coupe Afnor n°4 à 20°C)
- **Masse volumique :** 0,85 ± 0,05g/ cm³
- **Aspect du film :** satiné
- **Rendement :** 3 à 7m²/ kg selon la porosité du support
- **Temps de séchage :**
 - Hors poussière : 20 à 30 min
 - Sec : 1 heure
- **Recouvrable :** 4 heures
- **Teinte :** incolore
- **Conditionnements :** 5 et 20 l
- **Conservation :** 1 an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et de fortes chaleurs
- **Diluant recommandé :** White spirit

Conseils de mise en œuvre

- **Matériels d'application :** brosse, rouleau ou pistolet pneumatique
- **Préparation du support :** conformément aux règles de l'art et aux textes en vigueur (CPS et DTU...)
- **Préparation du produit :** dilution avec 5% à 10% de White spirit, bien mélanger
- **Dilution et nettoyage des outils :** White spirit

Système d'application

Support	Travaux préparatoires	Impression
Enduit de ciment, bétons, pierres et briques	Ponçage - Grattage - Epoussetage	1 à 2 couches de Fixoprim (selon la porosité du support)

Précautions

- **Eloigner des sources d'inflammation**
- **Appliquer sous une ventilation appropriée**
- **Eviter toute inhalation prolongée**
- **Utiliser une protection respiratoire si nécessaire**

Les renseignements cités dans cette fiche technique sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont valables pour le produit en blanc. Il appartient au client de vérifier l'adaptation du produit à la nature et l'état des fonds, et de procéder à des essais représentatifs. Le client doit s'assurer que cette fiche n'a pas été modifiée ou remplacée par une édition plus récente.