

Idromat Intérieur / extérieur



- **Peinture de finition mate aux résines alkydes en phase aqueuse**
- **Destinations :**
 - Travaux neufs et de rénovation
 - Finition mate de haut standing (salons, séjours, hall...)
 - Sous-couche pour finition laquée brillante
- **Propriétés :**
 - Très bon pouvoir couvrant
 - Très bonne résistance au jaunissement
 - Lavable
 - Absence d'odeur
 - Sans COV
- **Classification :** AFNOR NFT 36-005 : famille I - classe 7b2

Caractéristiques

- **Viscosité de livraison :** 120 ± 10 KU à 20°C
- **Masse volumique :** $1,50 \pm 0,05$ g/cm³ à 20°C
- **Aspect du film :** mat velouté
- **Rendement :** 8 m² / kg
- **Temps de séchage :** sec : 2 heures
- **Recouvrable :** 8 heures
- **Teintes :** blanc - les teintes pastel peuvent être obtenues avec Aquateinte
- **Conditionnements :** 4 et 14 kg
- **Conservation :** 1 an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et de la chaleur

Conseils de mise en œuvre

- **Matériels d'application :** rouleau, brosse ou pistolet pneumatique
- **Préparation du support :** conformément aux règles de l'art et aux textes en vigueur (CPS et DTU-59/1...)
- **Préparation du produit :** diluer avec 5% à 10%, bien mélanger
- **Dilution et nettoyage des outils :** à l'eau

Système d'application

Support	Travaux préparatoires	Finition
Enduit de ciment	Impression : Fixoprim Enduisage : Top Enduit ou Enduit Cachet Bleu	1 à 2 couches d'Idromat avec intervalle de 8 heures
Bois et plâtre	Impression : Arcoprim Enduisage : Enduit Cachet Bleu (si nécessaire)	
Métaux ferreux	Impression : 1 couche d'Arcofer	

Précautions

- **Eloigner des sources d'inflammation**
- **Appliquer sous une ventilation appropriée**
- **Eviter toute inhalation prolongée**
- **Utiliser une protection respiratoire si nécessaire**

Les renseignements cités dans cette fiche technique sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont valables pour le produit en blanc. Il appartient au client de vérifier l'adaptation du produit à la nature et l'état des fonds, et de procéder à des essais représentatifs. Le client doit s'assurer que cette fiche n'a pas été modifiée ou remplacée par une édition plus récente.