

Reboucheur Intérieur / extérieur



- **Pâte plastique aqueuse, ultra légère pour fissures et défauts des matériaux architecturaux sans limites d'épaisseur**
- **Destinations :**
 - Travaux de maçonnerie
 - Travaux de peinture
- **Propriétés :**
 - Prêt à l'emploi
 - Enduit de faible densité
 - Facile à appliquer
 - Colmate les fissures pour toute épaisseur et sans retrait
 - Sèche rapidement sans se fissurer ni craquer
- **Classification :** AFNOR NFT 36-005 : famille IV - classe 4

Caractéristiques

- **Masse volumique :** 500g ± 0,05g/ ml à 23°C
- **Aspect du film :** pâte crémeuse
- **Rendement :** 1 à 1,5 kg / m² / mm
- **Recouvrable :** après 24 heures
- **Conditionnements :** 0,75, 0,500 et 3 l
- **Conservation :** 1 an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et de la chaleur
- **Temps de séchage :**
 - à 23°C et 65% H.R.
 - 60 min (pour 1 mm)

Conseils de mise en œuvre

- **Matériels d'application :** spatule et truelle
- **Préparation du support :** le support doit être ferme, sain, sec, propre et exempt de poussière, huile et cire
- **Supports :** ciment, béton, plâtre, bois (et dérivés)
- **Dilution :** ajout d'un peu d'eau en cas de besoin
- **Nettoyage des outils :** à l'eau

Système d'application

Support	Travaux préparatoires	Application
Sur support sain, cohésif, propre, sec et exempt d'efflorescence		
Ciment, béton, plâtre, bois et dérivés	Enlever les parties non adhérentes de la fissure et l'élargir d'au moins 1 cm des deux côtés Dépoussiérer Mouiller les parties à obturer	Remplir la fissure au Reboucheur Toute l'épaisseur est réalisée en une seule passe

Précautions

- **Bien refermer après usage**

Les renseignements cités dans cette fiche technique sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont valables pour le produit en blanc. Il appartient au client de vérifier l'adaptation du produit à la nature et l'état des fonds, et de procéder à des essais représentatifs. Le client doit s'assurer que cette fiche n'a pas été modifiée ou remplacée par une édition plus récente.