

Stucco Arabia Intérieur

- **Stuc décoratif à effet marbré à base d'émulsion aqueuse de résine acrylique**
- **Destination** : décoration des murs de tous types de locaux : bureaux, salles de séjour, hôtels...
- **Propriétés** :
 - Reconstitue selon le mode d'application le motif du Tadelakt traditionnel, l'effet marbré et la finesse du stuc vénitien
 - Très brillant par lustrage au couteau
 - Facilité d'application au rouleau
 - Très garnissant
 - S'adapte aussi bien aux surfaces planes qu'aux formes variées : arrondis, voûtes et colonnes
 - Aspect au choix : du semi-brillant au brillant selon le mode opératoire
 - Lavable
- **Classification** : AFNOR NFT 36-005 : famille I - classe 7b2



Caractéristiques

- **Viscosité de livraison** : semi-pâteux
- **Rendement** : 3 à 4 m² / kg selon l'aspect recherché
- **Temps de séchage** : recouvrable : 4 à 6 heures (avant la 2ème passe), 24 heures (avant la cire)
- **Teintes** : blanc - couleurs du nuancier Arcol
- **Conditionnements** : 5 et 13,5 kg
- **Conservation** : 12 mois en emballage d'origine hermétique

Conseils de mise en œuvre

- **Matériels d'application** : rouleau, couteau américain et mini-platoir en inox
- **Préparation du support** : conformément aux règles de l'art et aux textes en vigueur (CPS, DTU...)
- **Préparation du produit** : mélanger manuellement, et si nécessaire avec un agitateur
- **Dilution** : prêt à l'emploi (au besoin 1 à 2 % d'eau)
- **Nettoyage des outils** : à l'eau

Système d'application

Support	Travaux préparatoires	Finition
Enduit de ciment	Impression : Fixoprim Top Enduit ou Enduit Cachet Bleu	Sur le support sain et bien préparé, appliquer au rouleau laqueur une couche grasse de Stucco Arabia
Bois et plâtre Anciennes peintures	Impression : Arcoprim Enduit Cachet Bleu (si nécessaire) ou Top Enduit	Au mini-platoir, estomper le motif décoratif sur tout le support par des touches juxtaposées et irrégulières Après un séchage de 5 à 6 heures, étaler au mini-platoir une couche de ratissage de Stucco Arabia pour garnir entre les crêtes des motifs Laisser sécher 3 à 4 heures, puis lustrer au mini-platoir pour nuancer les crêtes et faire briller l'aspect Après séchage, revenir pour lustrer toute la surface au mini-platoir. Stucco Arabia peut être recouvert par Cire Arcol

Les renseignements cités dans cette fiche technique sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont valables pour le produit en blanc. Il appartient au client de vérifier l'adaptation du produit à la nature et l'état des fonds, et de procéder à des essais représentatifs. Le client doit s'assurer que cette fiche n'a pas été modifiée ou remplacée par une édition plus récente.