

## Top Lac Intérieur / extérieur



- **Peinture de finition brillante aux résines alkydes en phase solvant, sans plomb**
- **Destinations :**
  - Travaux neufs et de rénovation
  - Protection et décoration des supports architecturaux
- **Propriétés :**
  - Très bonne brillance
  - Très bonne résistance au jaunissement, au farinage et aux intempéries
  - Ne contient pas de dérivé de plomb : cause de saturnisme (intoxication par le plomb)
- **Classification :** AFNOR NFT 36-005 : famille I - classe 4a

### Caractéristiques

- **Masse volumique :**  $1,25 \pm 0,05 \text{ g / cm}^3$  à 20°C
- **Viscosité de livraison :**  $180 \pm 5 \text{ sec}$  (coupe Afnor N°6 à 20°C)
- **Rendement :** 12 à 14 m<sup>2</sup>/ kg
- **Aspect du film :** brillant tendu
- **Temps de séchage :**
  - Hors poussière : 2 heures
  - Sec : 8 heures
  - Sec apparent : 4 à 5 heures
- **Recouvrable :** 24 heures
- **Conditionnements :** 1, 5 et 15 kg
- **Teinte :** blanc, se teinte avec Teinte à l'huile
- **Granulométrie :** pas de refus au tamis 100 microns
- **Conservation :** 1 an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et de fortes chaleurs

### Conseils de mise en œuvre

- **Matériels d'application :** brosse, rouleau, pistolet pneumatique
- **Supports :** ciment, béton, plâtre, bois (et dérivés), métaux ferreux, ancienne peinture après préparation adéquate
- **Préparation du support :** conformément aux règles de l'art et aux textes en vigueur (CPS et DTU-59/1...)
- **Préparation du produit :** diluer avec 5% à 10% de White spirit et bien mélanger
- **Température d'application :** 5 à 35°C
- **Dilution et nettoyage des outils :** White spirit

### Système d'application

Support	Travaux préparatoires	Finition
Enduit de ciment	Impression : Fixoprim Enduisage : Top Enduit ou Enduit Cachet Bleu Sous-couche : 1 à 2 couches d'Armat ou Top Vinyl	1 à 2 couches de Top Lac avec intervalle de 24 heures
Plâtre / bois	Impression : Arcoprim Enduisage : Enduit Cachet Bleu (si nécessaire) ou Top Enduit Sous-couche : 1 à 2 couches d'Armat	

## Système d'application

Support	Travaux préparatoires	Finition
Métaux ferreux	Une couche d'Arcofer Une couche d'Armat	1 à 2 couches de Top Lac avec intervalle de 24 heures

## Précautions

- **Eloigner des sources d'inflammation**
- **Appliquer sous une ventilation appropriée**
- **Eviter toute inhalation prolongée**
- **Utiliser une protection respiratoire si nécessaire**