

GAMME DECORATION

ARABIA DÉCO SAHAR

UN ÉCLAT SABLÉ POUR RAFFINER VOS INTÉRIEURS



PEINTURE À ÉCLAT SABLÉ POUR RAFFINER VOS INTÉRIEURS

DESTINATION

Recommandé pour une application sur murs intérieurs, pièces sèches

CLASSIFICATION

NM03-3-009, Famille I Classe 7b2

PROPRIÉTÉS

- Faible odeur • Séchage rapide
- Très facile à appliquer • Rendement élevé
- Aspect nacré à effet sablé • Très garnissant.
- Anti-rayures • Retouchable.

CARACTÉRISTIQUES


- Viscosité : 450 ± 50 Poise
- Solvant : eau
- Rendement : ± 6 m² / kg
- Temps de séchage : Sec au touché : 20 à 30 mn
- Recouvrable : 3 à 4 heures
- Couleur : silver et teinté selon nuancier Arcol
- Conditionnement : 2,5 kg
- Aspect de feuil : sablé, base silver neutre & dorée

PRÉCAUTIONS

- Agiter manuellement le produit jusqu'à homogénéisation avant l'application

SYSTÈME D'APPLICATION SAHAR

SUPPORT	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	FINITION
Enduit de ciment	Impression : Fixoprim + Top Enduit poudre ou Enduit Cachet Bleu	<p>Appliquer 2 couches d'Arvinyl du Pro</p> <p>La préparation du support se fait à l'aide d'une couche d'Arvinyl du Pro blanc, puis le laisser sécher pendant 12 heures.</p> <p>Appliquer SAHAR à l'aide d'un pinceau plat (Spalter) à petit coups alternés sur des surfaces qui ne dépassent pas 2 m² afin d'éviter le séchage rapide lors de l'application. A l'aide d'un pinceau plat (Spalter), dessiner selon la finition voulue (Diagonal, horizontal, circulaire ou autres).</p> <p>Limite d'application : Ne pas appliquer sur supports condensant ou gelés, par température inférieure à 5°C et supérieure à 35°C, ni par humidité relative supérieure à 70%</p>
Bois et plâtre	Impression Arcoprim Enduit cachet bleu (si nécessaire)	



CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

• Préparation du support :	conformément aux règles de l'art et aux textes en vigueur (CPS et DTU,,, etc)
• Préparation du produit :	prêt à l'emploi au besoin de 2 à 5 % d'eau.
• Dilution :	le produit est prêt à l'emploi, ne pas dépasser 3 % d'eau si nécessaire
• Nettoyage des outils :	À l'eau
• Nombre de couches :	Une à deux couches selon la porosité du support
• Matériel d'application :	platoir en plastique
• Intérieur :	intérieur

